



### BLACK PLUS 75 C

Mit seinem gut Design, verbindet die Black Plus 75 C Automobilfolie zum einen die Diskretion und die Privatsphäre mit der technischen Effizienz Sonnenlicht nahezu komplett zu reflektieren.



Garantie  
**10 JAHRE**



Feuerwiderstandsklasse  
**M1**



Lagerung von -5°C bis +40°C  
**3 JAHRE**



REACH, RoHS konform  
**RESPEKTIERT**

### BREITEN ERHÄLTlich :

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

### TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (\*auf Doppelverglasung 4-16-4).

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| UV- Übertragung                           | 1 %    |
| Lichtsichtbarkeit                         | 22 %   |
| Reflexion von externem, sichtbarem Licht  | 7 %    |
| Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 5 %    |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert           | 47 %   |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*        | 40 %   |
| Verhältnis der Sonnenstrahlung :          |        |
| Solarenergie Reflexion                    | 8 %    |
| Solarenergie Absorption                   | 41 %   |
| Solarenergie Transmission                 | 35 %   |
| Reduzierung der Sonnenblendung            | 79 %   |
| g-Wert                                    | -      |
| U-Wert                                    | -      |
| Verschattungskoeffizient                  |        |
| Installationstyp : Interne Anwendung      |        |
| Rollenlänge                               | 30,5 m |
| PET / PVC-Zusammensetzung                 | PET    |
| Dicke                                     | 40 µ   |

Farbe : SCHWARZ

### BAU

1. Harte Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
3. Permanent Kleber
4. Polyester von hoher optischer Qualität mit Anti-Hitze-IR-Partikeln
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation



### PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

*Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.*

### MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen\*\*

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Einzelscheibe                           | ✓ |
| Getönte Einzelscheibe                   | ✗ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe    | ✓ |
| Doppelscheibe                           | ✗ |
| Getönte Doppelverglasung                | ✗ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E    | ✗ |
| STADIP EXT. klare Doppelscheibe         | ✗ |
| STADIP INT. klare Doppelscheibe         | ✗ |

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

\*\*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.